

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ø Int.	Min wall th.	Max wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coll lgth.	Vol.
	mm/inch	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
0U860130000000	13*	0,4	2,8	80	2,5	20	20	0,013
0U860160000000	16*	0,4	2,8	90	2,5	25	20	0,018
0U860190000000	19,1*/3/4"	0,4	2,8	110	2,5	25	20	0,022
0U860200000000	20	0,4	2,8	110	2,5	25	20	0,025
0U860220000000	22*	0,4	2,8	120	2,5	28	20	0,028
0U860250000000	25	0,4	2,8	140	2,5	30	20	0,034
0U860300000000	30	0,4	2,8	170	2,5	35	20	0,051
0U860320000000	31,8/1.1/4"	0,4	2,9	190	2	35	20	0,054
0U860350000000	35	0,5	3,0	200	2	45	20	0,059
0U860380000000	38,1/1.1/2"	0,5	3,1	230	2	50	20	0,080
0U860400000000	40	0,5	3,1	240	2	60	20	0,083
0U860450000000	45	0,5	3,2	290	2	65	20	0,099
0U860500000000	50*	0,5	3,4	330	2	70	20	0,109
0U860520000000	50,8/2"	0,5	3,4	330	2	70	20	0,111
0U860550000000	55*	0,5	3,6	400	2	75	20	0,119
0U860600000000	60	0,5	3,8	470	1,6	80	20	0,130
0U860630000000	63,5/2.1/2"	0,5	3,9	520	1,6	80	20	0,183
0U860650000000	65*	0,5	3,9	530	1,6	90	20	0,186
0U860700000000	70/2.3/4"	0,6	4,2	560	1,6	95	30	0,339
0U860760000000	76,2/3"	0,6	4,2	610	1,6	100	30	0,365
0U860800000000	80	0,6	4,5	650	1,6	110	30	0,384
0U860900000000	90	0,6	4,6	750	1,4	125	30	0,429
0U861000000000	100	0,6	4,8	810	1,3	140	30	0,473
0U861020000000	102/4"	0,6	4,8	830	1,3	140	30	0,482
0U861100000000	110	0,6	5,1	940	1,2	150	30	0,692
0U861200000000	120	0,6	5,4	1120	1	160	30	0,753
0U861270000000	127/5"	0,6	5,4	1180	1	170	30	0,794
0U861300000000	130	0,7	5,7	1360	0,9	170	20	0,611
0U861400000000	140	0,7	5,7	1460	0,9	180	20	0,654
0U861500000000	151,5	0,7	5,8	1510	0,8	200	20	0,939
0U861520000000	152,4/6"	0,7	5,8	1520	0,8	200	20	0,840
0U861600000000	160	0,7	7,2	1940	0,7	220	20	0,893
0U861800000000	180	0,7	7,2	2180	0,4	250	20	1,493
0U862000000000	200	0,7	7,2	2240	0,4	260	20	1,647
0U862030000000	203,2/8"	0,7	7,2	2280	0,4	260	20	1,671
0U862500000000	250	0,8	8,0	3390	0,4	300	10	1,362
0U863000000000	300	0,8	8,2	4220	0,3	350	10	1,620

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request,contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity