

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA



+50°C

-40°C



3,2-11

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE  
ITEMS IN THE SAME SERIES



APOLLO SUPERFLEX 2 (cod. SF) p.71

CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	SPESS. MAX.	PESO	P.E.	P.S.	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOLUME
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>
AS01020000000*	20	3,2	3,6	300	5	15	10	80	50	0,070
AS01025000000	25	3,4	3,9	400	5	15	10	80	50	0,084
AS01030000000*	30	3,9	4,3	550	5	15	10	100	50	0,124
AS01032000000	31,8	3,9	4,3	580	5	15	10	105	50	0,129
AS01035000000*	35	3,9	4,4	630	4,3	13	10	115	50	0,140
AS01038000000	38,1	3,9	4,4	680	4,3	13	10	125	50	0,180
AS01040000000*	40	3,9	4,4	710	4	12	10	130	50	0,187
AS01045000000*	45	4,1	4,6	840	4	12	10	145	50	0,208
AS01050000000*	50	4,3	4,8	960	3,3	10	10	160	50	0,257
AS01051500000*	51,5	4,3	4,8	990	3,3	10	10	160	50	0,264
AS01052000000	50,8	4,3	4,8	980	3,3	10	10	160	50	0,261
AS01055000000*	55	4,4	5	1090	3,3	10	9	180	50	0,374
AS01057000000*	57	4,4	5	1130	3,3	10	9	190	50	0,386
AS01060000000*	60	4,5	5,1	1220	3,3	10	9	195	50	0,404
AS01063000000	63,5	4,8	5,4	1380	3,3	10	9	210	50	0,428
AS01065000000*	65	4,9	5,6	1460	3	9	9	210	50	0,439
AS01070000000*	70	5	5,8	1570	3	9	9	225	50	0,470
AS01075000000*	75	5	6,1	1740	3	9	9	250	50	0,753
AS01076000000	76,2	5	6,1	1760	3	9	9	250	50	0,764
AS01080000000*	80	5,1	6,3	1880	2,7	8	9	260	50	0,800
AS01090000000*	90	5,3	6,6	2210	2,5	7,5	9	300	30	0,743
AS01100000000*	100	6,1	7,6	2850	2,2	6,5	9	330	30	0,829
AS01102000000	102	6,1	7,6	2910	2,2	6,5	9	335	30	0,844
AS01105000000*	105	6,1	7,7	3020	2	6	9	350	30	0,867
AS01110000000*	110	6,1	7,7	3120	2	6	9	360	30	0,963
AS01120000000*	120	6,3	7,9	3510	1,8	5,5	9	390	30	1,391
AS01127000000	127	6,3	7,9	3700	1,8	5,5	9	410	30	1,462
AS01130000000*	130	7	8,3	4120	1,8	5,5	8	420	30	1,501
AS01150000000*	151,5	7,4	8,8	5030	1,5	4,5	8	500	20	1,299
AS01152000000	152,4	7,4	8,8	5060	1,5	4,5	8	500	20	1,306
AS01160000000*	160	7,9	9,3	5550	1,5	4,5	7	540	20	1,372
AS01200000000*	200	11	12,3	9750	1,2	3,5	7	700	10	0,898
AS01203000000*	203,2	11	12,3	9900	1,2	3,5	7	700	10	0,911

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.  
\*Available on request,contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.